


6.1

Вариант устройства деформационных швов внутри подземного сооружения во время ремонта




Примечание:

1. Швы между железобетонными конструкциями разделяются на максимально возможную глубину. Края блоков или монолитного бетона закалываются.
2. Поверхность шва зачищается с помощью воды аппаратами высокого давления (150-200 Бар) или металлическими щетками с промывкой водой.
3. Поверхность шва грунтуется составом КАЛЬМАТРОН-Д и в глубине зачеканивается составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ. Интервал между грунтовкой и чеканкой 15-20 мин. При обильных водопритоках чеканка производится составом КАЛЬМАСТОП (гидропломба).
4. Цель чеканки - осушить поверхности будущего деформационного шва. Поэтому после выстойки (2-3 суток) и просыхания поверхностей устраивается сам компенсатор перемещений. При необходимости подпор воды со шва снимается бурением скважин подсечкой шва под углом 45°;
5. На состав КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ наклеивается (накладывается) пленка или промазывается мастикой, чтобы убрать сцепление между ним и герметиком.

Изм.	Кол.уч	Лист	Модок.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

6.2

Вариант устройства деформационных швов внутри подземного сооружения во время ремонта




Примечание:

1. Швы между железобетонными конструкциями разделяются на максимальную глубину. Края блоков закалываются.
2. Поверхность шва зачищается гидромониторами или металлическими щетками с промывкой водой.
3. Поверхность шва на глубину 50-60 мм и прилегающие поверхности к шву шириной 100-120 мм прогрунтовать составом КАЛЬМАТРОН-Д.
4. Шов через 15-20 мин после грунтовки зачеканивается составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ.
5. Шпуры для инъектирования бурятся с шагом 90-100 см до пустоты (через 6-12 часов после чеканки). В шпуры после продувки сжатым воздухом устанавливаются пакера.
6. Инъектирование состава гидрактивный полиуретан вести для стен снизу вверх, для перекрытий от стен в пролет.
7. Удаление пакеров осуществляется не менее, чем через 6 часов.
8. Отверстие от пакеров заделывается составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ледок.	Подпись	Дата	ООО "КАЛЬМАТРОН-Н"	Лист
2							

Вариант устройства деформационных швов внутри подземного сооружения во время ремонта




Примечание:

- Швы между ж.б. конструкциями разделяются на максимальную глубину (но не менее 10 см для армированных и 15 см для неармированных конструкций). Края шва закалываются.
- Поверхность шва зачищается гидромониторами или металлическими щетками с промывкой водой (для удалений загрязнений и слабого бетона).
- Поверхность шва покрывается составом КАЛЬМАТРОН с заходом на поверхность конструкции вдоль шва на 100-120 мм, толщиной 1,5-2 мм.
- Через 1-1,5 часа после нанесения состава КАЛЬМАТРОН в шов помещается гидроактивный резиновый профиль, набухающий при контакте с водой.
Тип и размер профиля подбирается индивидуально с небольшим превышением размера поперечного сечения профиля по отношению к шву.
- Оставшееся пространство в шве заполняется составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ледок.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

**Вариант устройства деформационных швов
снаружи строительной конструкции**



Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	Лист

ООО "КАЛЬМАТРОН-Н"

4